Гродно Азот
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЗАВОД ХИМВОЛОКНО
ФИЛИАЛ

Ткань кордная анидная пропитанная:

МАРКА ТКАНИ	30 АДУ-П	302 АДУ-П	35 АДУ-П	352 АДУ-П	13 АТЛДУ-П	132 А-П	25 АТЛДУ-П	133 АДУ-П
Структура кордной нити, дтекс	2100 х1х2	2100 х1х2	2100 х1х2	2100 х1х2	940 х1х2	940 х1х2	1880 х1х2	940 х1х2
Разрывная нагрузка, Н, не менее	304	304	304	304	135	135	260	135
Толщина, мм	0,80 ±0,05	0,80 ±0,05	0,78 ±0,03	0,78 ±0,03	0,56 ±0,04	0,56 ±0,04	0,74 ±0,04	0,56 ±0,04
Жесткость, сН	не более 250	не более 250	не более 250	не более 250	140±60	140±60	175±75	не более 200
Направление крутки	ZZS							
Линейная усадка (to = 160 ОС, t= 20 мин) % - 4,0±0,8 *допускается по согласованию с потребителем изменение метода испытаний и соответственно методу – изменение номинального значения показателя								
Удлинение,%:								
- при нагрузке 20 Н	2,0±0,5	2,0±0,5	2,0±0,5	2,0±0,5	4,9±1,0	4,9±1,0	2,5±1,0	-
- при нагрузке 39 Н	4,0±1,0	4,0±1,0	4,0±1,0	4,0±1,0	8,0±1,0	8,0±1,0	5,5±1,0	-
- при нагрузке 44 Н	-	-	-	-	-	-	-	8,7±0,9
- при нагрузке 100 Н	9,0±0,9	9,0±0,9	9,0±0,9	9,0±0,9	-	-	-	-
- при разрыве	22,0±2,0	22,0±2,0	22,0±2,0	22,0±2,0	20,0±2,0	20,0±2,0	22,0±2,0	не менее 19,0
Прочность связи кордной нити с резиной, Н, не менее	170	170	170	170	100	100	147	100
Количество кручений на 1 м:								
- первая крутка	305±20	305±20	305±20	305±20	470±20	470±20	330±20	470±20
- вторая крутка	305±20	305±20	305±20	305±20	470±20	470±20	330±20	470±20
Число нитей на 10 см:								
- по основе	96±1	76±1	96±1	76±1	132±1	94±1	94±1	63±1
- по утку	8±1	8±1	8±1	8±1	11±1	9±1	11±1	8±1
Массовая доля привеса пропиточного состава, %	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0	5,0±1,0
Ширина ткани, см	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2	140±2
Число нитей по ширине полотна, шт	1340	1070	1340	1070	1848	1316	1316	880
Номинальная линейная плотность:								
-хлопко-анидного утка, текс	22	22	22	22	22	-	22	22
-хлопчатобумажного утка, текс					-	25, 30	-	-
Фактическая влажность, %, не более	1	1	1	1	1	1	1	1